

PENEBAR PRIMER

FICHA TÉCNICA do PRODUTO

PRIMER PARA FIXAÇÃO DO PENEBAR SW 55

DESCRIÇÃO

O **Penebar Primer** é um primário à base de emulsão acrílica usado para melhorar a aderência entre a fita hidro expansiva Penebar SW e a superfície de betão. Impedindo que a fita hidro expansiva se mova durante o lançamento do betão.

RECOMENDADO PARA

Aplicação que antecederá a instalação do Penebar SW. O **Penebar Primer** pode ser aplicado a vários substratos incluindo betão, metal, madeira e PVC e aplicações na horizontal, vertical e sobre cabeça.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparação da superfície

O substrato de betão deverá estar limpo antes da aplicação do primário isento de poeira, óleo, compostos de cura, tintas, asfalto, escamadores, revestimentos ou qualquer outra coisa que possa provocar perda da aderência.

Aplicação

Usando um trincha aplicar o **Penebar Primer** numa faixa com a largura de 25mm e espessura mínima de 0,1mm em todo o perímetro que será instalado a fita hidro expansiva. Deixar o **Penebar Primer** secar por 10 a 15 minutos a uma temperatura de 25°C ou mais quando a temperatura for mais baixa. Enquanto o **Penebar Primer** ainda estiver pegajoso, instale o Penebar SW com firmeza pressionando todo o comprimento da selagem sobre o primário. Para aplicações verticais, pressione com firmeza pelo menos durante 10 segundos. Penebar SW deve ser instalado enquanto o **Penebar Primer** estiver pegajoso e dentro de 3 horas após a secagem do primário. Se o Penebar SW não for instalado dentro de 3 horas, reaplicar uma camada adicional de **Penebar Primer**. **Penebar Primer** também pode ser aplicado em betão verde ou superfície húmida.

Consumo

Penebar Primer embalagem de 3,8L renderá 240m de fita aplicada.

SUORTE TÉCNICO

Para mais instruções, métodos de aplicação alternativos ou informação quanto à compatibilidade do **Penebar Primer** com outros produtos e tecnologias, entrar em contato com o Departamento Técnico da PENETRON ou o representante local.

DADOS TÉCNICOS

Cor: laranja claro

Teor de sólidos (%): mínimo de 20%

Tipo de solvente: água.

Ponto de fulgor: mínimo de 93°C

Peso: 3,6 kg

Tempo de secagem a 25°C: 10 minutos

Tempo de secagem a 4°C: 60 minutos

Limpeza: sabão e água

Consumo por embalagem: aproximadamente 37m². O consumo diminui em betões menos porosos.

Substratos apropriados: betão, plástico e metal.

Temperatura de aplicação mínima: 4°C

PENEBAR PRIMER

Ficha Técnica do Produto

Superfície quando seca: pegajosa.

EMBALAGEM

O **Penebar Primer** está disponível em embalagens de 3,8 L.

VALIDADE

A validade é de 12 meses, quando armazenados em locais secos, sem exposição ao calor e luz solar direta na temperatura mínima de 7 °C e em baldes lacrados.

GARANTIA

A PENETRON garante que os produtos fabricados por ela estarão isentos de defeitos no material e estarão consistentes com sua alta qualidade. Se algum dos produtos for comprovadamente defeituoso, a responsabilidade para a PENETRON será limitada à substituição do material comprovadamente defeituoso e em nenhum caso ela será responsabilizada de outra forma por danos incidentais ou consequenciais. A fabricante não dá nenhuma garantia quanto à comercialização ou adequação para uma finalidade em particular e esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas. O utilizador deverá determinar a adequação do produto para o seu uso pretendido e assumir todos os riscos e responsabilidades em relação ao mesmo. Não nos responsabilizamos por aplicações que não tenham seguido as orientações descritas nessa ficha técnica.

Advertência: As informações e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final do produto, são fornecidas de boa fé e estão baseadas na nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais de aplicação no campo, das superfícies e do estado do material. Não nos responsabilizamos pela aplicação dos produtos Penetron em construções que não atendam às práticas aceitas na engenharia e que não atendam ao projeto estrutural. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da PENETRON.



Z. I. do Entroncamento, E.N. 3 – Lote 20
2330-210 Entroncamento

Telf: (+351) 249 728 448
geral@penetroniberica.pt
www.penetroniberica.pt